



BALLISTISCHE EMPFEHLUNGEN FÜR SWEBOR ARMOR™ SICHERHEITSSTÄHLE

PRÜFMUNITION KALIBER	ART	PRÜFBEDINGUNGEN		NORMEN VPAM KLASSE	EN 1522/1063	STANAG 4569/AEP55 UND WEITERE	ZUSATZ INFO	EMPFOHLENE BLECHDICKE IN MM SWEBOR ARMOR™					MN
		ENTF. (m)	GESCHW. (m/s)					500	550	560	600		
9mm Luger	FMJ/RN/SC	5	415 ±10	3	FB2/BR2	-	-	-	-	-	-	2,0	
.357 Mag	FMJ/CB/SC	5	425 ±15	-	-	NIJ Level II	-	-	-	-	-	2,2	
.357 Mag	FMJ/CB/SC	5	430 ±10	4/Teil1	FB3/BR3	-	-	-	-	-	-	2,2	
.44 Rem.Mag.	FMJ*/FN/SC	5	440 ±10	4/Teil2	FB4/BR4	-	-	3,0	-	-	-	2,6	
.44 Rem.Mag.	FMJ/FN/SC	5	426 ±15	-	-	NIJ Level IIIA	-	3,0	-	-	-	2,6	
7,62x39	FMJ/PB/FeC	10	720 ±10	6	-	-	Kalashnikov	4,2	-	-	-	-	
7,62x51	FMJ/PB/SC	10	838 ±15	-	-	NIJ Level III	NATO ball	6,5	-	5,9	4,7	-	
7,62x51	FMJ/PB/SC	10	830 ±10	7/Teil2	FB6/BR6	STANAG Lv.1/Teil2	NATO ball	6,5	-	5,9	4,7	-	
5,56x45	FMJ/PB/SCP	10	950 ±10	7/Teil1	FB5/BR5	STANAG Lv.1/Teil1	M855/SS109	6,5	-	5,9	4,7	-	
7+K-Blech+MH								8,0	6,5	-	4,7	-	
5,56x45	FMJ/PB/HC	10	937 ±20	-	-	STANAG Lv.1/Teil3	M193/SS92	8,9	6,5	-	4,7	-	
5,56x45	FMJ/PB/HC	10	990 ±10	-	-	-	M193/SS92	10,0	8,0	-	6,3	-	
7,62x39 API BZ	FMJ/PB/HCI	10	695 ±20	-	-	STANAG Lv.2	AK47 API	12,5	10,0	-	8,4	-	
7,62x39 API BZ	FMJ/PB/HCI	10	740 ±10	8	-	-	AK47 API	12,5	10,0	-	8,4	-	
7,62x51	FMJ/PB/HC	10	820 ±10	9	FB7/BR7	-		14,2	-	12,5	10,0	-	
FMJ	Stahl-Vollmantel			CB		Kegelspitzkopf	SC					Blei-Weichkern	
FMJ*	Kupfer-Vollmantel			RN		Rundkopf	FeC					Eisen-Kern	
				PB		Spitzkopf	SCP					Blei-Weichkern mit Stahlpenetrator	
				FN		Flachkopf	HC					Stahlhartkern	
							I					Brandsatz (Incendiary)	